检测报告

报告编号 A2200277248102C

报告抬头公司名称 烟台白马包装有限公司
地址 山东省烟台市福山区电信路 222 号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	保鲜膜
样品量	3 卷
样品接收日期	2020.08.17
样品检测日期	2020.08.17-2020.08.24

测试内容：
根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

主检 陈欣 审核

批准 李玲君 日期 2020.08.25

李玲君
主管

No. T406674032

天津华测检测认证有限公司
天津市东丽开发区五经路 3 号

检测报告

报告编号 A2200277248102C

检验项目			检测方法判定依据	单位	技术要求	测试结果	单项判定
外观检验	气泡、穿孔及破裂		GB/T 10457-2009	/	不允许	无	符合
	杂质	＞0.6mm		个/m^2	不允许	0	符合
		≥0.3mm，且≤0.6mm		个/m^2	不多于 8	0	符合
		分散度		个/10cm×10cm	不多于 5	0	符合
	鱼眼和僵块	＞2mm		个/m^2	不允许	0	符合
		≥0.2mm，且≤2mm		个/m^2	不多于 20	0	符合
		分散度		个/10cm×10cm	不多于 5	0	符合
	平整度			/	膜表面基本平整，允许有少量活褶，允许有少量膜边超出纸芯，但不得影响膜卷从纸盒中拉出	符合	符合
	颜色			/	保鲜膜一般为本色且透明	本色且透明	符合
厚度偏差				mm	+0.002 -0.002	+0.001 -0.001	符合
宽度极限偏差				mm	±5	上偏差：0 下偏差：0	符合
直角撕裂强度	纵向			N/cm	≥40	1234	符合
	横向			N/cm	≥40	829	符合
拉伸强度	纵向			MPa	≥10	22.9	符合
	横向			MPa	≥10	13.6	符合
断裂伸长率	纵向			%	≥120	4.0×10^2	符合
	横向			%	≥120	5.0×10^2	符合
透光率				%	≥90	92.1	符合
雾度				%	≤3	0.70	符合
自粘性（剪切剥离强度）				N/cm^2	≥0.5	1.1	符合
开卷性				/	试样应在 5s 内完全剥开	3s 完全剥开	符合
防雾性				/	在试验条件下,保鲜膜表面应无水珠附着,或仅局部有小水珠附着.不得有水滴大面积附着在保鲜膜表面	表面无水珠附着	符合

注：

- 本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

检测报告

样品图片

*** 报告结束 ***

声明：

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责；
4. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告；
5.所有测试项目均在标准规定的环境下测试，有注明除外；
6.除客户要求外，本报告的检测结果和符合性判定不考虑测量结果的不确定度。