测试报告

No. TAOHG1902363901　　日期: 2019年06月06日　　第1页,共4页

烟台白马包装有限公司
山东省烟台市福山区电信路222号

以下测试之样品是由申请者所提供及确认：一次性桌垫

SGS工作编号：	QDHL1905009805CW - QD
样品接收日期：	2019年05月31日
测试周期：	2019年05月31日 - 2019年06月06日
测试要求：	根据客户要求测试
测试方法：	请参见下一页
测试结果：	请参见下一页

测试结果概要：

测试要求	结论
FDA 21 CFR 177.1520- 萃取物含量	符合
FDA 21 CFR 177.1520- 密度 (23℃)	符合
FDA 21 CFR 177.1520- 二甲苯中可溶物含量	符合

结论：　　测试参数符合FDA 21 CFR 177.1520 的要求。

通标标准技术服务（青岛）有限公司
授权签名

Wang Bo, Claire 王渤
批准签署人

TAOHG1902363901

SGS Center, No. 143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China 266101
t (86-532) 68999888　f (86-532) 80991955
www.sgsgroup.com.cn
e sgs.china@sgs.com

测试结果 :

测试样品描述 :

样品编号	SGS样品ID	描述	材质 (客户提供)
SN1	TAO19-023639.001	多色印刷的透明塑料薄膜	PE

备注:

(1) mg/dm² = 毫克每平方分米
(2) mg/kg = 毫克每千克
(3) ℃= 摄氏度
(4) < = 小于
(5) MDL = 方法检测限
(6) ND = 未检出 (< MDL)

FDA 21 CFR 177.1520-萃取物含量

测试方法 : 参考FDA 21 CFR 177.1520(d)(3)(ii).

常用模拟液	时间	温度	最大允许限值	样品001	结论
正己烷	2hr(s)	50℃	5.5% (w/w)	2.1% (w/w)	符合

FDA 21 CFR 177.1520-密度 (23℃)

测试方法 : 参考FDA 21 CFR 177.1520d(1).

测试项目	限值	*001*
密度 (23℃), g / cm³	0.85 - 1.00	0.97
结论		**符合**

FDA 21 CFR 177.1520-二甲苯中可溶物含量

测试方法 : 参考FDA 21 CFR 177.1520(d)(4)(ii).

SGS Center, No. 143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China 266101
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955
www.sgsgroup.com.cn
e sgs.china@sgs.com

测试项目	限值	单位	MDL	*001*
二甲苯中可溶物含量	11.3	% (w/w)	0.5	8.4
结论				**符合**

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

SGS Center, No. 143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China 266101
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955
www.sgsgroup.com.cn
e sgs.china@sgs.com

样品照片:

TAO19-023639.001



此照片仅限于随SGS正本报告使用

*** 报告完 ***