

检测报告

报告编号: A2210459183101001C

第 1 页 共 3 页

委托单位: 烟台白马包装有限公司
地 址: 山东省烟台市福山区电信路 222 号

样品信息:

样品名称 : 保鲜膜
CTI 样品编号 : CN30594001
材质 : PE
样品数量 : 1 卷
样品状态 : 完好
样品接收日期 : 2021 年 11 月 05 日
样品检测日期 : 2021 年 11 月 05 日~2021 年 11 月 22 日

检测部位描述: 保鲜膜

检测项目: 请参见下页。

检测结果: 请参见下页。

检测结论: 经检验, 所检项目符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准规定的技术要求。



金 芷

审

核:

復佳伟

王焕新

日

期:

2021 年 11 月 22 日

王焕新
技术负责人




检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	结论	检测方法
1	感官	/	色泽正常, 无异臭、不洁物等	/	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	GB 4806.7-2016
2	浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	/	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	符合	GB 4806.7-2016
3	总迁移量						
	50%乙醇(体积分数), 40℃, 10d	mg/dm ²	未检出	1.0	≤10	符合	GB 31604.8-2016
	95%乙醇(体积分数)(橄榄油替代物), 40℃, 10d	mg/dm ²	未检出	1.0	≤10	符合	GB 31604.8-2016
	4%乙酸(体积分数), 40℃, 10d	mg/dm ²	1.2	1.0	≤10	符合	GB 31604.8-2016
4	异辛烷(橄榄油替代物), 20℃, 2d	mg/dm ²	未检出	1.0	≤10	符合	GB 31604.8-2016
	重金属(以Pb计)						
4	4%乙酸(体积分数), 60℃, 2h	mg/kg	<1	/	≤1	符合	GB 31604.9-2016 第一法
5	高锰酸钾消耗量						
	水, 60℃, 2h	mg/kg	2.0	1.0	≤10	符合	GB 31604.2-2016

- 备注:
1. 模拟物及迁移试验条件由客户指定;
 2. 检测结果为第一次迁移试验的测定结果;
 3. 样品实际使用过程中的面积体积比 S/V 未知, 按照标准要求 6dm²/1kg(L) 进行迁移试验和结果换算。



样品图片



*** 报告结束 ***

注意:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告;
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内提出, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 即可查询报告真伪, 如有疑问, 请联系邮箱:
fdd.checkreport@cti-cert.com

有限公司